MIT-SE Plus Винилэстеровая смола, без стирола


Свойства


- Европейское технического свидетельство, опция 7, для сжатой зоны бетона
- Европейское техническое свидетельство, установка арматуры в бетон
- Немецкий национальный стандарт DIBT
- Пожароустойчивость F30–F120
- Универсальный состав для высоких нагрузок
- Крепление, не создающее дополнительных напряжений в базовом материале
- Применение в мокрых и заполненных водой отверстиях
- Без запаха
- Цвет состава: серый



Применение

Крепление колонн, балок, строительных лесов, ограждений, направляющих, установка арматуры, крепление оборудования и т.д.







Технические данные / Нагрузки[1)]


Температура	≥0°C	≥5°C	≥10°C	≥20°C	≥30°C	≥35°C
Время схватывания, мин	45	25	15	6	4	2
Время полного отверждения (сухое отверстие[2)]), мин	420	120	80	45	25	20


[1)] Данные по нагрузкам и параметры установки см. стр. 135
[2)] Для влажного отверстия время полного отверждения увеличивается в два раза.





Установка














Артикул	Описание	Объем, мл	Количество в упаковке, шт.
17100170	Картридж + 2 смесителя	300	12

Используется с любым обычным пистолетом для герметика.

MIT-SE Plus Винилэстеровая смола, без стирола, картридж 300 мл



Артикул	Описание	Объем, мл	Количество в упаковке, шт.
17100260	Картридж + 2 смесителя	400	12

MIT-SE Plus Винилэстеровая смола, без стирола, картридж 400 мл

